



**zobacz także – str. 46**

**FLAGOWE PAPY ICOPAL – ZGRZEWALNE PAPY SZYBKIE PROFIL SBS**

W skład Flagowych Pap Icopal wchodzi 15 pap o najwyższych parametrach technicznych i jakościowych. Papy te od 1 czerwca 2013 r. są poddawane badaniu jakości przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie dobrowolnej umowy z ICOPAL Sp. z o.o. Co miesiąc wybrane przez ITB papy, zakupione w dowolnym miejscu w kraju, są poddawane badaniu grubości, siły rozciągającej, giętkości oraz gramatury wkładki zbiorczej. Wyniki badań są upubliczniane. Na uwagę zasługuje fakt, że Flagowe Papy Icopal jako jedyne w kraju mają deklarowaną przez producenta grubość oraz siłę rozciągającą bez tolerancji ujemnej. Papy mają klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny B<sub>roof</sub>(t1) (w różnych układach konstrukcyjnych), wystawioną przez Zakład Badań Ogniwych ITB.

**POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKIE PROFIL SBS** – najwyższej jakości papa wierzchniego krycia, na włókninie poliestrowej, zgrzewalna, do jedno- i wielowarstwowych układów dachowych

**POLBIT BAZA 5,0 SZYBKIE PROFIL SBS** – papa podkładowa, na włókninie poliestrowej, zgrzewalna, do wielowarstwowych układów dachowych oraz do izolacji tarasów, stropów międzykondygnacyjnych oraz innych hydroizolacji w budownictwie

**EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKIE PROFIL SBS** – wysokiej jakości papa wierzchniego krycia, na włókninie poliestrowej, zgrzewalna, do jedno- i wielowarstwowych układów dachowych

**EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKIE PROFIL SBS** – papa podkładowa, na włókninie poliestrowej, zgrzewalna, do wielowarstwowych układów dachowych oraz do izolacji tarasów, stropów międzykondygnacyjnych oraz innych hydroizolacji w budownictwie

**JUNIOR TOP 4,2 SZYBKIE PROFIL SBS** – wysokiej jakości papa wierzchniego krycia, na osnowie z welonu szklanego, zgrzewalna, do wielowarstwowych układów dachowych

**JUNIOR BAZA 3,0 SZYBKIE PROFIL SBS** – papa podkładowa, na osnowie z welonu szklanego, do wielowarstwowych układów dachowych



Papy Icopal w Systemie Szybki Profil SBS – mikroskopowe powiększenie poprzecznego przekroju papy

Nazwa	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKIE PROFIL SBS	POLBIT BAZA 5,0 SZYBKIE PROFIL SBS	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKIE PROFIL SBS	EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKIE PROFIL SBS	JUNIOR TOP 4,2 SZYBKIE PROFIL SBS	JUNIOR BAZA 3,0 SZYBKIE PROFIL SBS
Rodzaj	wierzchniego krycia	podkładowa	wierzchniego krycia	podkładowa	wierzchniego krycia	podkładowa
Grubość [mm]	5,6 (0; +0,2)	5,0 (0; +0,2)	5,2 (0; +0,2)	4,0 (0; +0,2)	4,2 (0; +0,2)	3,0 (0; +0,2)
Długość rolki [m]	5,0		7,5		10,0	
Rodzaj osnowy	stabilizowana włóknina poliestrowa z włókien ciągłych	włóknina poliestrowa			welon szklany wzmocniony niemi szklanymi	
Gramatura osnowy [g/m <sup>2</sup> ]	300	250			80	
Rodzaj modyfikacji	modyfikacja elastomerem termoplastycznym SBS					
Wykończenie powierzchni górnej	hydrofobizowana, spiekana na gorąco posypka gruboziarnista w kolorze niebieskim	syntetyczna flizelina polipropylenowa	hydrofobizowana, spiekana na gorąco posypka gruboziarnista w kolorze niebieskim	syntetyczna flizelina polipropylenowa	hydrofobizowana, spiekana na gorąco posypka gruboziarnista w kolorze niebieskim	syntetyczna flizelina polipropylenowa
Wykończenie powierzchni dolnej	spód papy wykończony w technologii Szybki Profil SBS, zabezpieczony cienką folią antyadhezyjną					
Odporność na spływanie [°C]	+110	+105	+100		+105	
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	-30 (Ø30 mm)	-25 (Ø30 mm)	-20 (Ø30 mm)		-25 (Ø30 mm)	
Średnie wydłużenie przy zerwaniu* [%]	50/50 (+/- 10)				5/5 (+/- 3)	
Wytrzymałość na rozciąganie** [N]	1200/900 (0, +200)	1000/800 (0, +200)			550/350 (0, +100)	
Reakcja na ogień	klasa E					
Masa rolki [kg]	37	34	37	41	46	42
Ilość rolek na palecie [szt.]	24			20		
Gwarancja	25 lat	18 lat	15 lat	12 lat	10 lat	

\* wzdłuż/w poprzek \*\* pasek szer. 5 cm, dla siły zrywającej wzdłuż/w poprzek